

Apdailintos drėgmei atsparios faneros kokybės reikalavimai

Defektai ir reikalavimai	Skirtingų rūšių defektų apribojimai		
	Rūšis A	Rūšis I	Rūšis II
1. Atsisluoksniavimas	Neleidžiama	Neleidžiama	Leidžiama 100 cm ² /m ²
2. Laminavimas	Laminatas turi būti švarus, lygus ir tvirtai priklijuotas prie faneros	Laminatas turi būti švarus, lygus ir tvirtai priklijuotas prie faneros	Laminatas turi būti tvirtai priklijuotas prie faneros ant gerosios pusės
3. Neryškios dėmės ant faneros paviršiaus	Leidžiama ant blogosios pusės iki 125 cm ² per visą paviršių arba atskiros 35 cm ² /m ² dėmės	Leidžiama iki 125 cm ² /m ²	Leidžiama
4. Nudegintas laminatas: ruožai ir dėmės nuo karščio	Neleidžiama	Leidžiami ruožai, kurių plotis iki 10 mm (1 vnt./plotis m), leidžiama kaip dėmės nuo karščio, kurių skersmuo iki 30 mm (1 vnt./m ²) arba neribotas skaičius, jei skersmuo mažesnis nei 10 mm	Leidžiamas neribotas skaičius
5. Sluoksnių persidengimai – tamsūs ruožai	Neleidžiama	Leidžiama be apribojimų, tvirtai suklijuota, plotis iki 20 mm. „Riga Mel“, „Riga Smooth Mesli“ neleidžiama	Leidžiama
6. Laminato skilimas prieš presavimą	Neleidžiama	Leidžiama ant blogosios laminato pusės, jei kruopščiai uždengiama. „Riga Mel“, „Riga Smooth Mesli“ neleidžiama	Leidžiama
7. Ant paviršiaus nėra laminato arba jis atsisluoksniuoja supresavus	Neleidžiama	Neleidžiama	Leidžiama ant 1/3 plokštės iš blogosios pusės
8. Klijuoto laminato likučiai ant paviršiaus	Leidžiami nedideli (iki 3 vienetų) likučiai ant blogosios pusės, kai kurių dydis gali būti iki 1 cm ² tais atvejais, jei likučių spalva yra panaši į paviršiaus spalvą	Leidžiamas bendras plotas iki 10 cm ² /m ²	Leidžiama
9. Žymės, jei laminatas nepažeistas	Leidžiamos nedidelės, negilios žymės ant blogosios pusės	Leidžiamas 2,5 cm ² /m ² bendrasis plotas, jei žymės neviršija 5 mm ir ilgių plotis neviršija 50 mm/m ²	Leidžiama

10. Nelygumai	<i>Leidžiami nedideli ant blogosios pusės, jei laminatas nepažeistas</i>	<i>Leidžiamas bendras plotas 8 cm²/m²</i>	<i>Leidžiama</i>
11. Raukšlės	<i>Neleidžiama</i>	<i>Leidžiamas ilgis iki 300 mm, plotis iki 10 mm arba 1 vnt./plotas m</i>	<i>Leidžiama</i>
12. Įbrėžimai	<i>Leidžiami nedideli įbrėžimai (iki 2 vienetų) ant blogosios pusės, jei laminatas</i>	<i>Leidžiama, jei laminatas nesubraižytas</i>	<i>Leidžiama</i>
13. Išsisklaidę ruožai ant paviršiaus (spalvos ar blizgesio skirtumai)	<i>Leidžiami nedideli ruožai ant blogosios pusės</i>	<i>Leidžiama</i>	<i>Leidžiama</i>
14. Šlifuito viršutinio sluoksnio trūkumas	<i>Neleidžiama</i>	<i>Leidžiama vienam sluoksniui, plotis 3 mm, iki 100 mm ilgio. Faneros kraštai turi būti tvirti, jei matmenys standartiniai</i>	<i>Leidžiama vienam sluoksniui, defekto plotis 5 mm per visą plokštės ilgį</i>
15. Kraštų sandarinimo klijai ant laminuoto paviršiaus	<i>Leidžiamas iki 3 mm dažų persidengimas ant laminuoto paviršiaus. Dažų sluoksnis ant kraštų turi</i>	<i>Leidžiamas iki 5 mm dažų persidengimas ant laminuoto paviršiaus. Dažų sluoksnis ant kraštų turi būti lygus</i>	<i>Leidžiama</i>
16. Nedidelės nelygios dėmės	<i>Leidžiamos nedidelės atskiros dėmės iki 5 cm² dydžio ant blogosios pusės per visą paviršių, bendras plotis iki 25 cm²</i>	<i>Leidžiama iki 125 cm² per visą paviršių</i>	<i>Leidžiama</i>
17. Akučių rašto netaisyklumas	<i>Neleidžiama</i>	<i>Neleidžiama</i>	<i>Leidžiama</i>
18. Mechaniniai defektai	<i>Neleidžiama</i>	<i>Neleidžiama</i>	<i>Neleidžiama</i>
19. Grioveliai	<i>Neleidžiama</i>	<i>Neleidžiama</i>	<i>Leidžiamas vienas, ne ilgesnis kaip 10 cm</i>
20. Įpresuotos dulkės matomos kaip mažos dėmelės ant paviršiaus („Riga Mel“)	<i>Neleidžiama</i>	<i>Leidžiama</i>	<i>Leidžiama</i>
Visas defektų skaičius	<i>Neturi būti jokių defektų gerojoje pusėje, ne daugiau nei 2 tipų defektai blogojoje pusėje</i>	<i>Ne daugiau nei 2 defektai ant gerosios pusės, ne daugiau nei 5 tipų defektai ant blogosios pusės</i>	<i>Neribojamas</i>